

TOITURE

HYDROFUGE COLORE

FICHE TECHNIQUE

INOVTaint Toiture

Hydrofuge coloré en phase aqueuse pour toitures

Ref. SG250

Pot de 24 kg

Usage professionnel

SODIF La solution
INOVANTE
pour les pros
DU TRAITEMENT
des bâtiments

INOVATIS
By SODIF



BÉTON - FIBROCIMENT - TERRE CUITE - MÉTAL

INOVTaint Toiture redonne à la toiture une couleur uniforme et la protège durablement de la pénétration de l'eau. Application en deux couches.

Le résultat obtenu est **fortement hydrofuge, couvrant et souple** : il masque les disparités de teinte d'une toiture vieillie, accompagne les mouvements du support sans se fissurer et reste **ouvert à la diffusion** de la vapeur d'eau. L'eau perle et ruisselle, la toiture reste propre plus longtemps.

3 à 4 m²/kg

pour l'ensemble de l'application (2 couches)

72 à 96 m²

par pot de 24 kg, selon porosité du support et méthode d'application

≈ 1 hhors pluie à 20 °C
sec à cœur en 12 h**14 couleurs**

disponibles au nuancier



TUILES TERRE CUITE PRIMAIRE OBLIGATOIRE

À appliquer avant
INOVTaint Toiture

INOVPrim Tuile TC Réf. SG270

Sur tuiles en terre cuite, l'application préalable du primaire **INOVPrim Tuile TC** est indispensable pour garantir la tenue du revêtement dans le temps.

Accroche assurée

Le primaire prépare la surface de la terre cuite et fixe l'adhérence de la finition colorée.

Absorption régulée

La porosité de la terre cuite varie d'une tuile à l'autre : le primaire l'homogénéise.

Sans primaire

Risque de défaut d'adhérence, de cloquage ou d'écaillage du revêtement.

SUPPORTS



Tuiles béton

Application directe après nettoyage et traitement anti-mousse.



Fibrociment

Ardoises et plaques : application directe après préparation.



Tuiles terre cuite

Après primaire INOVPrim Tuile TC, obligatoire.



Toitures métalliques

Support dégraissé, sain, sans rouille, après INOVTeint Métal Primaire, obligatoire.

Produit destiné aux toitures uniquement. Toujours réaliser un essai préalable sur une petite surface.

LES + PRODUIT

- ◆ **Excellente couvrance** : masque les écarts de teinte
- ◆ **Fortement hydrofuge** : l'eau perle et ruisselle
- ◆ **Souple** : suit les mouvements du support
- ◆ **Respirant** : le support continue de sécher naturellement
- ◆ **Résistant aux UV** et aux intempéries
- ◆ **Multi-supports** : béton, fibrociment, terre cuite, métal
- ◆ **Phase aqueuse** : COV < 40 g/L, nettoyage à l'eau
- ◆ **Peu de brouillard** de pulvérisation à l'airless



01

Nettoyer

Lavage haute pression pour éliminer salissures et parties non adhérentes. Dégraisser les supports métalliques.

02

Démousser

Mousses et lichens, pour un dé-moussage de qualité :

SODICLEAN

SoD'écap

Laisser agir, puis laver.

INOVNet

Sur toiture lavée, laisser sécher.

03

SELON SUPPORT

Primaire obligatoire

Terre cuite : INOVPrim

Tuile TC - SG270

Métal : INOVTeint Métal

Primaire - SG120

Respecter leur temps de séchage.

04

Appliquer 2 couches

Remuer soigneusement. 1^{re} couche diluée 10 à 20 %, 2^{de} couche pure ou diluée à 10 % maximum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports

Tuiles béton, fibrociment, tuiles terre cuite, toitures métalliques

Primaire

Obligatoires : **INOVPrim Tuile TC** - réf. SG270 sur terre cuite ; **INOVTeint Métal Primaire** - réf. SG120 sur toitures métalliques

Application

2 couches, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur airless (120 à 220 bar)

Dilution

À l'eau : 10 à 20 % pour la 1^{re} couche, 0 à 10 % pour la 2^{de}. Diluer davantage par temps chaud.

Consommation

1 kg pour 3 à 4 m² (2 couches), soit 72 à 96 m² par pot, selon porosité du support et méthode d'application

Température

Température du support entre 5 °C et 35 °C

Séchage (20 °C)

Hors pluie ≈ 1 h - sec à cœur après 12 h

Propriétés

Couvrant, souple, ouvert à la diffusion, fortement hydrofuge, résistant aux UV

COV

Moins de 40 g/L

Nettoyage

Eau savonneuse, immédiatement après usage

Conditionnement

Pot de 24 kg - stocker fermé, à l'abri du soleil, de la chaleur et du gel

CONDITIONS D'APPLICATION

- Support propre, sain, sec et dépoussiéré.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur support humide ou en cas de risque de gel.
- Éviter l'application en plein soleil sur support chaud : adapter la dilution.
- Protéger les zones non traitées (façades, menuiseries, véhicules, végétaux).
- Appliquer la 2^{de} couche sur la 1^{re} sèche.

PRÉCAUTIONS & ENVIRONNEMENT

- Bien remuer. Tester sur une petite surface et vérifier pénétration et adhérence. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Contient des isothiazolinones : peut produire une réaction allergique. Éviter de respirer les brouillards de pulvérisation. FDS sur demande.
- Ne pas rejeter dans les égouts ni les cours d'eau. Restes de produit et eaux de nettoyage à déposer en déchetterie (déchets dangereux).

NUANCIER - 14 COULEURS



Couleurs imprimées, dotées d'un code couleur. Demandez le nuancier physique ou un échantillon de couleur à l'adresse suivante : info@sodif-france.com

MATÉRIELS D'APPLICATION PRÉCONISÉS

S500 SB070	S1000 SB080	SP1600 SB300	SP3000 SB400	SP6500 SB500	GRACO 290 SB100	GRACO 495 SB090
GRACO 795 SB140	GRACO GX2 SB121	GRACO MARK V SB190	MIB80 SB010	MIB66 SB020	Pulvé s/ batterie SB190	Pulvé manuel SB170

■ Autorisé ■ Interdit

Rincer abondamment à l'eau après usage

Les informations de cette fiche sont à titre indicatif. Elles ne constituent pas une offre de garantie. Les conditions de vente et de livraison sont régies par les conditions générales de vente de Sodif France. Les informations sont à jour au 1^{er} janvier 2023.

SODIF SARL

Fabricant & Distributeur de produits de traitement des bâtiments

04 75 27 49 00

contact@sodif-france.com

ZA Collignon
26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes

RCS Romans s/Isère 330 926 270 00050

RESTONS CONNECTÉS

- Site web
sodif-france.com
- LinkedIn
Sodif
- Facebook
Sodif
- YouTube
@sodiffrance



SCANNEZ-MOI

SODIF La solution INNOVANTE pour les pros DU TRAITEMENT des bâtiments Depuis 1985